

Sto-Glasfasergewebe

щелочеустойчивая армирующая сетка

Характеристика					
Свойства		высокая прочность на разрыв стабильная на сдвиг щелочеустойчивая непластифицированная			
Область применения					
		внутренние и наружные работы в качестве армирующей сетки			
Техническая информация					
Группа продуктов		полимер для пропитки			
Параметры		Критерии	Нормативы	Показатель	Единица изм.
		вес	VIAS 003	>155	г/м ²
		размер ячейки	VIAS 001	6x6	мм ¹⁾
		прочность на разрыв (состояние на момент поставки)	DIN EN ISO 13 934-1	>1750	N/50мм
		прочность на разрыв на 28 день хранения в специальном растворе в соответствии с ETAG ²⁾	DIN EN ISO 13 934-1	>1000	N/50мм
		¹⁾ Уточная нить к уточной нити x нить основы к нити основы ²⁾ и заключительное промывание водой / сушка			
Экспертиза / нормы / заключение о допуске					
		Z-33.41-116	StoTherm Classic / Vario - приклеивание общий допуск строительного надзора		
		Z-33.47-811	StoTherm Classic / Vario - приклеивание общий допуск строительного надзора		
		Z-33.42-129	StoTherm Classic / Vario / Mineral - шинное соединение общий допуск строительного надзора		
		Z-33.43-61	StoTherm Classic / Vario - приклеивание и дюбелирование общий допуск строительного надзора		
		Z-33.44-134	WDVS StoTherm Mineral L / Sto Therm Classic L общий допуск строительного надзора		
		Z-33.43-66	WDVS StoTherm Cell общий допуск строительного надзора		
		Z-33.2-394	StoVentec Fassade общий допуск строительного надзора		
		Z-33.2-124	StoReno Putz- und WDVS-Sanierung общий допуск строительного надзора		
		Z-33.47-659	StoTherm Wood общий допуск строительного надзора		
		Z-33.41-199/-786	Ispro B, C-WDVS приклеивание общий допуск строительного надзора		
		Z-33.44-202 /-790	Ispro A-WDVS Lamelle общий допуск строительного надзора		
Рекомендации по обработке					
Расход		Артикул	Применение	Расход ок.	
		ширина 110 см	при 10 см насхлеста	1,0 м/м ²	
		ширина 110 см	все виды применения	м/м ²	
Способ применения		Стекловолоконистую сетку Sto вдавить в свеженанесенную армирующую массу и зашпатлевать. Сетка должна полностью покрываться армирующей массой (одна треть армирующей массы должна лежать на сетке). Стыки тканей лежат внахлест 10 см. Для этой цели существует маркировочная желтая кайма.			
		Чтобы избежать повреждения сетки Sto-Glasfasergewebe при работе следует обращаться с ней бережно.			
		Сеткой Sto-Glasfasergewebe при необходимости обрабатывают углы и откосы оконных проемов.			

Sto-Glasfasergewebe

щелочеустойчивая армирующая сетка

	При оформлении проемов зданий (окна, двери) выполняется диагональное армирование с использованием полос сетки (минимальный размер 20x40 см). Если сетка надрезается, например, в области анкерных креплений лесов, то дополнительная полоска сетки накладывается на место надреза. На цоколе сетка Sto-Glasfasergewebe обрезается острым ножом на нижней кромке цокольной планки Sto.
Поставка	
Цвет	Белый с желтой маркировкой
Хранение	
Условия хранения	Хранить в сухом месте.
Дополнительные указания	
Номер ревиз.	Sto-Glasfasergewebe /DE/DE/051
Действителен с	07.07.2006
	Применение, которое не упоминается в данном техническом листе, следует согласовать с StoCretec GmbH и получить письменное согласие на данное применение.
Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax (0 77 44) 57 20 10 www.sto.de infoservice@sto.eu.com	