

Технический лист StoCalce Veneziano

Экологичная высокодекоративная, пастообразная, минеральная гладкая шпаклевка на известковой основе



Характеристика

Применение

- для внутренних работ
- декоративная шпаклевка на ровных основаниях
- для устройства облагороженных поверхностей стен и потолков
- не предназначена для мест повышенной влажности

Свойства

- минеральная
- не содержит консервантов
- очень хорошие свойства регулирования влагообмена
- диффузионно-открытая
- высокий уровень проницаемости водяного пара
- способствует оптимизации микроклимата в помещении
- большое разнообразие оформительских решений
- поверхность «под камень»
- устойчива к воздействию нагрузок
- проверена на содержание вредных веществ
- не содержит растворителей и пластификаторов, с низким уровнем вредных выделений
- знак TÜV, контролируется сторонней организацией
- не содержит субстанций, активно способствующих образованию «эффекта тумана» („Fogging Effekt“)

Внешний вид

- матовая
- гладкая
- «под камень»

Технические данные

Критерий	Норма/ правила проведения испытаний	Значение/ единица	Указания
----------	-------------------------------------	-------------------	----------

При указании значений брались средние или приблизительные значения. В связи с использованием в наших продуктах естественного сырья определенные показатели в отдельной партии могут незначительно отличаться без ущерба для качества продукта.

Поверхность основания

Требования

Основание должно быть твердым, сухим, чистым и прочным, а также свободным от спечённых слоев, выцветшей краски и антиадгезивов. Влага или не полностью связанные основания могут привести при дальнейших покрытиях к таким дефектам как, например, образование пузырей, трещин. Поэтому не следует наносить на влажные или загрязненные основания.

Пожалуйста, принимайте во внимание VOB, часть C, DIN 18363, абзац 3 «Малярные и лакокрасочные работы», а также BFS-листок № 12.

Для оштукатуренных поверхностей и поверхностей сухого строительства необходима степень качества шпаклевания Q2 - Q3. Критичные основания следует проверить на предмет их пригодности. Необходимо обработать пробный участок поверхности!

Подготовка

Старые основания:
отслоившиеся фрагменты краски, а также непрочные старые покрытия следует удалить и очистить (механически или составом для удаления лакокрасочного покрытия). Для растрескавшихся оснований мы рекомендуем оклеить всю поверхность обоями StoTap Pro 100 S (малярный флизелин) или StoTap Pro 300 P (пигментированный малярный флизелин).

Технический лист

StoCalce Veneziano

Штукатурка группы PG II + III:

Прочные основания с нормальным уровнем впитываемости можно покрывать без предварительной подготовки. Пористые, песчаные штукатурки с высоким уровнем впитываемости следует предварительно прогрунтовать StoPrim Plex.

Гипсовые и готовые к использованию штукатурки группы PG IV (за исключением группы IV d) + V:
прогрунтовать StoPrim Plex.

Гипсовые пазогребневые плиты:

плиты с высоким уровнем впитываемости следует предварительно прогрунтовать StoPrim Plex.

Листы гипсокартона:

Поверхность гипсокартона, включая отшлифованную шпаклевку, следует подготовить к последующему покрытию при помощи StoPrim Plex.

При проступающих пожелтениях необходимо осуществить дополнительное изолирующее покрытие при помощи StoPrim Isol (см. BFS-листок № 12). В соответствии с данными производителей гипсокартона на листах гипсокартона, которые долгое время были подвержены воздействию солнечного света, могут наблюдаться изменения цвета, как самого картона, так и последующих слоев штукатурки и краски. Чтобы оценить вероятность этой опасности, рекомендуется осуществить пробную покраску множества областей листов гипсокартона, включая зашпаклеванные области.

Бетон:

загрязнения от масла для опалубки, жира и парафина следует удалить. Пустоты и раковины замазать StoLevell In Z. Прогрунтовать StoPrim Plex.

Пористый бетон:

прогрунтовать StoPrim Plex и зашпаклевать до получения гладкой поверхности.

Кирпичная стена:

прогрунтовать StoPrim Plex.

Деревянные, твёрдые древесноволокнистые, древесностружечные и фанерные плиты: парафинированные плиты подготовить соответствующим образом. Прогрунтовать StoPrim Plex или Sto-Aquagrund.

Прочные основания:

Матовые поверхности с низким уровнем впитываемости можно покрывать напрямую. Глянцевые и лакированные поверхности следует сделать шершавыми и промежуточно обработать StoPrim Color. Старые основания, покрытые вододисперсионной краской с высоким уровнем впитываемости, следует прогрунтовать StoPrim Plex.

Старые основания, покрытые известковой и минеральной красками:

по возможности удалить и очистить поверхность от пыли. Прогрунтовать StoPrim Plex.

Основания, покрытые клеевой краской:

основательно промыть и обрабатывать далее в зависимости от основания.

Некрепко схватившиеся обои:

полностью удалить. Смыть остатки клея и бумаги. Пустоты замазать StoLevell In Fill и обрабатывать далее соответствующим образом.

Пораженные плесенью поверхности:

удалить слой плесени при помощи мокрой очистки (например, щеткой или скребком). Затем обработать StoPrim Fungal. Грунтовка в зависимости от типа и состояния поверхности основания.

Поверхности с пятнами от никотина, воды, сажи или жира:

Технический лист

StoCalce Veneziano

поверхность промыть водой с добавлением растворяющего жир домашнего моющего средства, хорошо просушить и зачистить. Нанести изолирующей слой грунтовки StoPrim Isol, в зависимости от состояния может потребоваться повторная грунтовка.

При покраске акриловых герметиков и заполнителей швов из-за их высокой эластичности могут образовываться трещины и/или появляться изменения в цвете краски. В связи с тем, что на рынке представлено множество различных продуктов, в каждом конкретном случае нужно проводить собственные испытания для оценки адгезии.

Перечисленные технологии покрытия и предложения не освобождают клиента от самостоятельной проверки и оценки основания.

Применение		
Температура использования	Минимальная температура воздуха, материала и поверхности основания при использовании: +5 °C	
Расход	Способ применения	Приблизительный расход
	На рабочий проход	0,8 - 1,0 кг/м ²
Расход материала помимо прочего зависит от особенностей применения, поверхности и консистенции. Приведенные данные по расходу представляют собой лишь ориентировочные значения. Точные данные по расходу следует при необходимости определять на объекте.		
Структура покрытия	Грунтовочное покрытие: В зависимости от типа и состояния поверхности. Необходимо равномерно нанести StoPrep In.	
	Декоративное покрытие в качестве выравнивающего шпаклевания: Протянуть в размер зерна StoCalce Fondo и равномерно снять лишнее.	
	Декоративное покрытие: Дважды нанести StoCalce Veneziano смешанную с StoLook Punto F (цветовой оттенок).	
	Благодаря различным технологиям нанесения возможно получение различных вариантов поверхностей: StoCalce Veneziano classico (смотри «Применение») StoCalce Veneziano Betonoptik* StoCalce Veneziano rustico* StoCalce Veneziano travertino* * можно запросить подробные инструкции по применению. Смотри также Коллекцию StoCalce Deco	
Нанесение	Вручную	
Очистка инструмента	Сразу после использования промыть водой.	
Указания, рекомендации, специальное, прочее	Подсохший материал не должен попадать в наносимый продукт. Во время перерывов в работе поверхность материала постоянно должна быть накрыта пленкой. Дабы избежать при утрамбовывании серых следов (следы истирания металла), рекомендуется использовать кельму для разглаживания StoCalce Marmorino Glättkelle.	
Поставка		
Цвет	Природный белый, можно колеровать посредством StoLook Punto F, Giallo Mori (желтый мрамор), Rosso Verona (красный веронский мрамор), Verde Alpi (зеленый альпийский мрамор), Nero Ebano (черный мрамор), Coccio Pesto (кирпичный порошок), отдельная коллекция в StoCalce Deco	

Технический лист StoCalce Veneziano

Упаковка	Ведро
Хранение	
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре. Беречь от мороза.
Срок хранения	Наилучшее качество гарантируется в оригинальной упаковке в течение срока хранения. Эта информация указывается в номере партии на упаковке. Расшифровка номера партии: Цифра 1 = последняя цифра года, цифры 2 + 3 = календарная неделя Пример: 5450013223 – срок хранения до конца 45-й календарной недели 2015 г.
Заключения / допуски технической экспертизы	
TÜV-сертификат - № TM-18/140408-4	StoCalce Marmorino (низкий уровень вредных выделений, проверена на содержание вредных веществ и контроль производства) Оценка уровня вредных выделений
Обозначение	
Код GIS	Для данной группы продуктов в GISBAU пока не определен код GIS.
Безопасность	Данный продукт является опасным веществом. Пожалуйста, принимайте во внимание Листок безопасности.
Особые указания	
<p>Информация и данные в этом Техническом листе служат для обеспечения применения по обычному назначению, либо соответствия обычным целям, и основываются на наших знаниях и опыте. Однако, это не освобождает клиента от самостоятельной проверки продукта на пригодность и правильность применения.</p> <p>Применение в областях, однозначно не упомянутых в данном Техническом листе, может осуществляться только после согласования. Без согласования Вы действуете под собственную ответственность. Особенно это касается комбинаций с другими продуктами.</p> <p>С выпуском нового Технического листа все предыдущие Технические листы утрачивают свою актуальность. Самую новую редакцию Вы можете найти в Интернете.</p>	

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Телефон: 07744 57-0
Телефакс: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de