

StoPrep Contact

Промежуточное покрытие „мостик адгезии“, для гладких поверхностей.

Характеристика				
Свойства	Улучшает и способствует схватыванию.			
Область применения				
	Для внутренних и наружных работ. В качестве связующего мостика, для гладких стен и потолков, например, гладкий бетон, древесностружечных плит, ОСБ при производстве сборных деревянных строений, домов, для внутренней обшивки, гипсокартонных плит, старых покрытий из масляной краски, керамических плит и т.д. Не наносить на загрязненную или влажную поверхность.			
Технические данные				
Группа продуктов	Мостик адгезии.			
Состав	По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная дисперсия, карбонат кальция, вода, гликоль-эфир, добавки, консерванты.			
Параметры	Критерии	Нормативы	Показатель	Единица
	Плотность	DIN 53217	1,5	g/cm ^{3 1)}
	1) g/cm ³ = kg/l При указанных данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.			
Рекомендации по обработке				
Основа	Основа должна быть прочной, чистой, сухой и несущей, также не содержать пыли и отделяющихся частиц. Новая основа должна быть выдержана не менее 14 дней.			
Температура применения	Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C			
Последовательность слоёв	Грунтовочный слой В зависимости от вида и состояния основы. Промежуточный слой: StoPrep Contact Отделочный слой: Со всеми Sto-Silikat-, Siliconharz-, минеральными и органически связанными штукатурками и шпатлёвками.			
Подготовка материала	StoPrep Contact готов к обработке и в зависимости от основы разводится водой макс до 10 %. Перед нанесением материал хорошо размешать. Для последующей обработки штукатуркой можно в смесь добавить цемент до 20% и размешать до однородного состояния; не допускать образования комков!			

StoPrep Contact

Промежуточное покрытие „мостик адгезии“, для гладких поверхностей.

Расход	Артикул	Способ нанесения	Расход
		Как промежуточный слой	0,6 кг/м ²
	В зависимости от вида и состояния основы.		
Обработка	Грунтовку можно наносить и обрабатывать вручную при помощи кисти или валика. StoPrep Contact высыхает путем испарения воды. В среднем время высыхания - 12 часов (при + 20 °C/65% относ. влажности). Последующая обработка через 24 часа.		
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой		
Поставка			
Цвет	Без цемента: бело-серый, с цементом: цементно-серый.		
Глянец	Матовый		
Хранение			
Условия хранения	Хранить плотно закрытой и беречь от мороза.		
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)		
Особые указания			
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.		
Действительно от	28.01.2004		
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>		
Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax. (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@sto.eu.com			