


Технический лист

Stoplex W

Универсальная водорастворимая грунтовка
на основе акрилата с добавлением
силоксана



Характеристика	
Применение	• для наружных работ • для минеральных и органических оснований и покрытий • для выветренных прочных старых покрытий • для укрепления меловых, но несущих старых лакокрасочных покрытий • для снижения впитывающей способности новых или выветренных наружных штукатурок и аналогичных строительных материалов
Свойства	• закрепляет поверхность • водоотталкивающая • хорошая проникающая способность • регулирует впитываемость • улучшает адгезию • содержит силоксан • можно разбавлять водой
Оптика	прозрачный, слегка желтоватый
Указания/ рекомендации •	при необходимости разбавить грунтовку водой для предотвращения блеска на поверхности

Технические данные				
	Критерий	Норма/ правила проведения испытаний	Значение/ единица	Указания
	Плотность	EN ISO 2811	1,0 г/см³	При указании значений брались средние или приблизительные значения. В связи с использованием в наших продуктах естественного сырья определенные показатели в отдельной партии могут незначительно отличаться без ущерба для качества продукта.
Поверхность основания				
Требования	Основание должно быть твердым, сухим, чистым и прочным, а также свободным от спекшихся слоев, выцветшей краски и антиадгезивов.			
Подготовка	Старые основания проверить на прочность. Непрочные старые покрытия удалить.			
Применение				
Температура использования	Минимальная температура поверхности и воздуха: +5 °C Максимальная температура поверхности и воздуха: +30 °C			
Подготовка материала	Перед использованием хорошо перемешать в заводской таре. В зависимости от впитываемости основания можно разбавить водой до соотношения 1:1.			
Расход	Применение	Приблизительный расход		
	на каждый слой	0,10 - 0,40		л/м²
	Расход материала зависит от особенностей нанесения, поверхности и консистенции. Приведенные данные по расходу представляют собой лишь ориентировочные значения. Точные данные по расходу следует при необходимости определять на объекте.			

Технический лист

Stoplex W

Нанесение	Кистью, валиком Наносить методом кистевого окрашивания или распылять распылителем «Inospray». Грунтовка не должна образовывать блестящий слой.
Высыхание, затвердевание, дальнейшая обработка	Продукт высыхает благодаря физическому испарению. При высокой относительной влажности воздуха и/или низких температурах процесс высыхания соответственно замедляется. При температуре воздуха и поверхности +20°C и 65% относительной влажности воздуха: дальнейшая обработка примерно через 12 часов.
Очистка инструмента	Сразу после использования промыть водой.
Указания, рекомендации, специальное, прочее	При распылении необходимо использовать специальное защитное оборудование/одежду.
Поставка	
Цвет	Желтоватый пигмент
Хранение	
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре. Беречь от мороза, жары и прямых солнечных лучей.
Срок хранения	Наилучшее качество гарантируется в оригинальной упаковке в течение срока хранения. Эта информация указывается в номере партии на упаковке. Расшифровка номера партии: Цифра 1 = последняя цифра года, цифры 2 + 3 = календарная неделя Пример: 1450013223 - срок хранения до конца 45-й календарной недели 2021 г.
Заключения / допуски технической экспертизы	
Z-33.41-116	StoTherm Classic / Vario, в массивных конструкциях Общий допуск технического надзора
Z-33.43-66	StoTherm Cell Общий допуск технического надзора
Z-33.44-134	StoTherm Mineral L / Classic L Общий допуск строительного надзора
Z-33.46-422	Теплоизоляционные системы с облицовкой из керамики и природного камня Общий допуск строительного надзора
Z-33. 41-1515	StoTherm PIR Organic / StoTherm PIR Mineral Общий допуск строительного надзора

Технический лист

Stoplex W

Обозначение	
Группа продуктов	Грунтовка
Состав	В соответствии с памяткой VdL, строительный состав для покрытия: полимерная дисперсия, минеральные пигменты, вода, гликольэфир, добавки, консервант.
Код GIS	BSW 20
Безопасность	Листок безопасности вы можете найти на сайте: www.stocorp.ru Пожалуйста, обратите внимание на информацию по обращению с продуктом, его хранению и утилизации.
EUN210	Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
EUN208	Содержит 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -оп, 2-октил-2H-изотиазол-3-оп, реакционная масса из 5 хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-оп[EG-Nr. 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-оп[EG-Nr. 220-239-6] (3: 1). Может вызывать аллергические реакции. Является консервантом. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Особые указания

Информация и данные в этом Техническом листе служат обеспечению применения по обычному назначению, либо соответствия обычным целям, и основываются на наших знаниях и опыте. Однако, это не освобождает клиента от самостоятельной проверки продукта на пригодность и правильность применения.
Применение в областях, однозначно не упомянутых в данном Техническом листе, может осуществляться только после согласования с ООО "СТО".
Без согласования Вы действуете под собственную ответственность. Особенно это касается комбинаций с другими продуктами.
С выпуском нового Технического листа все предыдущие Технические листы утрачивают свою актуальность. Самую новую редакцию Вы можете найти в Интернете на сайте www.stocorp.ru

Контакты:

ООО "СТО", официальное представительство Компании Sto SE & Co. KGaA на территории РФ
117587 г. Москва, Варшавское ш., 118 к.1, Эт. 9 Помещение XL1 Ком 5
Тел.: +7 (495) 664-64-00
Факс: +7 (495) 664-64-00
info.ru@sto.com
www.sto.ru , www.stocorp.ru

Служба технической поддержки:

tsc.russia@sto.com
+7 (495) 664-64-00 доб 1