


Технический лист StoLevel In Repaire

Органическая шпаклевка для заполнения и точечного нанесения



Характеристика

Применение

- для внутренних работ
- в качестве шпаклевки для заполнения и точечного нанесения по прогрунтованному основанию из дерева, штукатурки, бетона и на малых площадях по прогрунтованному металлу

Свойства

- хорошо шлифуется
- быстро может подвергаться дальнейшей обработке
- антикоррозионная
- быстро сохнущая
- обладает высокой кроющей способностью
- заполняющая
- не образует трещин при толщине мокрого слоя до 1000 μm

Внешний вид

- матовая в соответствии с EN 13300

Особенности/указания

- В тубе содержится 0,36 кг

Технические данные

Критерий	Норма/ правила проведения испытаний	Значение/ единица	Указания
Плотность		1,91 г/см ³	
При указании значений брались средние или приблизительные значения. В связи с использованием в наших продуктах естественного сырья определенные показатели в отдельной партии могут незначительно отличаться без ущерба для качества продукта.			

Поверхность основания

Требования Основание должно быть прочным, сухим, свободным от пыли и жира.

Подготовка

Непрочные покрытия следует удалить.
Пористые и впитывающие основания следует предварительно прогрунтовать.

Применение

Температура использования Минимальная температура поверхности и воздуха: +5 °C
Максимальная температура поверхности и воздуха: +30 °C

Подготовка материала

Материал готов к применению.

Расход

Способ применения	Приблизительный расход	
На каждый проход	0,14 - 0,17	л/м ²
При двух проходах	0,28 - 0,34	л/м ²

Расход материала помимо прочего зависит от особенностей применения, поверхности и консистенции. Приведенные данные по расходу представляют собой лишь ориентировочные значения. Точные данные по расходу следует при необходимости определять на объекте.

Структура покрытия

Грунтование:
Внутри помещений в зависимости от впитываемости основания следует грунтовать материалами Sto-Unigrund AF или Sto-Vorlack AF.

Продукт наносится в один или несколько слоев.

Технический лист

StoLevell In Repaire

	<p>Может обрабатываться: всеми лаками от Sto и дисперсионными красками для внутреннего применения от Sto.</p>
Нанесение	<p>Шпателем</p> <p>Продукт наносится широким или японским шпателем, наносить можно тонким слоем многократно в течение дня. При точечном шпаклевании перед нанесением лака необходимо грунтование.</p>
Высыхание, затвердевание, повторная обработка	<p>При температуре воздуха и поверхности +20°C и 65% относительной влажности воздуха: примерно через 1-2 часа (в зависимости от толщины слоя) При высокой влажности воздуха или низких температурах значения могут сильно отличаться. Дальнейшая обработка примерно через 2 часа.</p>
Очистка инструмента	<p>Сразу после использования промыть водой.</p>
Указания, рекомендации, специальное, прочее	<p>Высохший материал можно выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Сливать в канализацию нельзя.</p>
Поставка	
Цвет	<p>Природный белый</p>
Хранение	
Условия хранения	<p>Хранить в плотно закрытой таре. Беречь от мороза. Вскрытую тару необходимо плотно закрыть. Хранить в недоступном для детей месте.</p>
Срок хранения	<p>Наилучшее качество гарантируется в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку).</p>
Заключения / допуски технической экспертизы	
Обозначение	
Группа продуктов	<p>Шпаклевочная масса</p>
Состав	<p>В соответствии с инструкциями VdL строительный состав для покрытия, полимерная дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, силикатные наполнители, вода, добавки, консервант</p>
Код GIS	<p>M-GP01 грунтовочные покрытия, пигментированные, водорастворимые</p>
Безопасность	<p>Пожалуйста, принимайте во внимание Листок безопасности.</p>

Технический лист

StoLevell In Repaire

Особые указания

Информация и данные в этом Техническом листе служат для обеспечения применения по обычному назначению, либо соответствия обычным целям, и основываются на наших знаниях и опыте. Однако, это не освобождает клиента от самостоятельной проверки продукта на пригодность и правильность применения.

Применение в областях, однозначно не упомянутых в данном Техническом листе, может осуществляться только после согласования. Без согласования Вы действуете под собственную ответственность. Особенно это касается комбинаций с другими продуктами.

С выпуском нового Технического листа все предыдущие Технические листы утрачивают свою актуальность. Самую новую редакцию Вы можете найти в Интернете.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Телефон: 07744 57-0
Телефакс: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de