

Технический лист StoSil Patina

Проверенная на содержание вредных веществ, не содержащая консервантов, готовая к применению, глубоко матовая силикатная лазурь для внутренних работ



Характеристика

Применение

- для внутренних работ
- для декоративного лазурного покрытия по силикатным и известковым покрытиям
- специально для ответственных сфер (например, детские сады, больницы)
- для высококачественного ремонта подверженных воздействию плесени внутренних помещений

Свойства

- очень хорошо препятствует воздействию плесневого грибка
- хорошо пропускает водяной пар
- не содержит консервантов
- не содержит растворителей и пластификаторов, с низким уровнем вредных выделений
- знак TÜV, контролируется сторонней организацией
- не содержит субстанций, активно способствующих образованию «эффекта тумана» („Fogging Effekt“)

Внешний вид

- глубоко матовая в соответствии с EN 13300

Технические данные

Критерий	Норма/ правила проведения испытаний	Значение/ единица	Указания
Плотность	EN ISO 2811	1,1 г/см ³	
Содержание твёрдых частиц		15%	

При указании значений брались средние или приблизительные значения. В связи с использованием в наших продуктах естественного сырья определенные показатели в отдельной партии могут незначительно отличаться без ущерба для качества продукта.

Поверхность основания

Требования

Основание должно быть твердым, сухим, чистым и прочным, а также свободным от спечённых слоев, выцветшей краски и антиадгезивов. Влага или не полностью связанные основания могут привести при дальнейших покрытиях к таким дефектам как, например, образование пузырей, трещин. Поэтому не следует наносить на влажные или загрязненные основания.

Пожалуйста, принимайте во внимание актуальный BSF-Листок № 16 Федерального комитета по краске и сохранению материальных ценностей и VOB, часть C, DIN 18363, абзац 3 Малярные и лакировочные работы и DIN 18366, часть 3 Работы по оклейке обоями.

Применение

Температура использования

Минимальная температура воздуха, материала и поверхности основания при использовании: +5 °C

Расход

Способ применения	Приблизительный расход
На каждый проход	0,06 л/м ²

Расход материала помимо прочего зависит от особенностей применения, поверхности и консистенции. Приведенные данные по расходу представляют собой лишь ориентировочные значения. Точные данные по расходу следует при необходимости определять на объекте.

Технический лист

StoSil Patina

Структура покрытия	<p>Грунтование поверхности: В зависимости от типа и состояния поверхности основания.</p> <p>Промежуточное покрытие: Придающие структуру покрытия (например, StoLook Fondo, StoDecosil MP)</p> <p>Финишное покрытие: StoSil Patina</p>		
Нанесение	В зависимости от желаемого лазурного эффекта малярной щеткой, торцовой кистью, валиком, натуральной губкой, тряпкой и т.д.		
Очистка инструмента	Сразу после использования промыть водой.		
Поставка			
Цвет	<p>Прозрачный, ограниченно колеруется в соответствии с системой «StoColor»</p> <p>Точность цветового оттенка: В связи с химическими и/или физическими процессами схватывания при различных условиях на объекте невозможно гарантировать равномерную точность цветового оттенка и отсутствие пятен, особенно при: а. неравномерной впитываемости основания б. разной влажности по поверхности основания в. частично сильно различающихся щёлочности/компонентах основания.</p> <p>Через пигментные пасты цветовых тонов в продукт попадает незначительное количество растворителя.</p>		
Колеровка	Ручная колеровка при помощи макс. 1% StoTint Aqua.		
Упаковка	Ведро		
Хранение			
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре. Беречь от мороза.		
Срок хранения	<p>Наилучшее качество гарантируется в оригинальной упаковке в течение срока хранения. Эта информация указывается в номере партии на упаковке.</p> <p>Расшифровка номера партии: Цифра 1 = последняя цифра года, цифры 2 + 3 = календарная неделя Пример: 5450013223 – срок хранения до конца 45-й календарной недели 2015 г.</p>		
Заключения / допуски технической экспертизы	<table border="1"> <tr> <td>TÜV StoSil Patina</td> <td>Проверено на наличие вредных веществ Оценка уровня вредных выделений</td> </tr> </table>	TÜV StoSil Patina	Проверено на наличие вредных веществ Оценка уровня вредных выделений
TÜV StoSil Patina	Проверено на наличие вредных веществ Оценка уровня вредных выделений		
Обозначение			
Группа продуктов	Силикатная лазурь для внутренних работ		
Состав	В соответствии с инструкциями VdL строительный состав для покрытия, полимерная дисперсия, калийное растворимое стекло, диоксид титана, вода, добавки		
Код GIS	M-SK011K-силикатная краска		
Безопасность	Пожалуйста, принимайте во внимание Листок безопасности.		

Технический лист

StoSil Patina

Особые указания

Информация и данные в этом Техническом листе служат для обеспечения применения по обычному назначению, либо соответствия обычным целям, и основываются на наших знаниях и опыте. Однако, это не освобождает клиента от самостоятельной проверки продукта на пригодность и правильность применения.

Применение в областях, однозначно не упомянутых в данном Техническом листе, может осуществляться только после согласования. Без согласования Вы действуете под собственную ответственность. Особенно это касается комбинаций с другими продуктами.

С выпуском нового Технического листа все предыдущие Технические листы утрачивают свою актуальность. Самую новую редакцию Вы можете найти в Интернете.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Телефон: 07744 57-0
Телефакс: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de