

Технический лист StoPrim Plex

Акрилатная водорастворимая грунтовка глубокого проникновения, проверенная на содержания вредных веществ



Характеристика

Применение

- для наружных и внутренних работ
- для минеральных и органических оснований и покрытий
- для укрепления поверхности мелящихся, однако, прочных старых покрытий и песчаных штукатурок
- для уменьшения гигроскопичности гипсокартонных листов, пористых и впитывающих оснований: например, штукатурки, необожженный кирпич, пористый бетон и т.д.

Свойства

- регулирует гигроскопичность
- укрепляет поверхность
- улучшает адгезию
- не содержит растворителей и пластификаторов, с низким уровнем вредных выделений
- знак TÜV, контролируется сторонней организацией
- не содержит субстанций, активно способствующих образованию «эффекта тумана» („Fogging Effekt“)

Технические данные

Критерий	Норма/ правила проведения испытаний	Значение/ единица	Указания
Плотность	EN ISO 2811	1,0 г/см ³	
При указании значений брались средние или приблизительные значения. В связи с использованием в наших продуктах естественного сырья определенные показатели в отдельной партии могут незначительно отличаться без ущерба для качества продукта.			

Поверхность основания

Требования

Основание должно быть твердым, сухим, чистым и прочным, а также свободным от спеченных слоев, выцветшей краски и антиадгезивов.

Подготовка

Старые основания проверить на прочность. Непрочные старые покрытия удалить.

Применение

Температура использования

Минимальная температура поверхности и воздуха: +5 °C
Максимальная температура поверхности и воздуха: +30 °C

Подготовка материала

Перед использованием хорошо перемешать в заводской таре.
В зависимости от гигроскопичности основания можно разбавить водой до соотношения 1:1.

Расход

Исполнение	Приблизительный расход	
на каждый слой	0,10 - 0,40	л/м ²

Расход материала помимо прочего зависит от особенностей применения, поверхности и консистенции. Приведенные данные по расходу представляют собой лишь ориентировочные значения. Точные данные по расходу следует при необходимости определять на объекте.

Технический лист

StoPrim Plex

Нанесение	Кистью, валиком, распыление безвоздушным способом	
	Наносить методом кистевого окрашивания или распылять распылителем «Inospray». Грунтовки не должны образовывать блестящий слой.	
Высыхание, затвердевание, дальнейшая обработка	Продукт высыхает благодаря физическому испарению. При высокой относительной влажности воздуха и/или низких температурах процесс высыхания соответственно замедляется.	
	При температуре воздуха и поверхности +20°C и 65% относительной влажности воздуха: дальнейшая обработка примерно через 12 часов.	
Очистка инструмента	Сразу после использования промыть водой.	
Указания, рекомендации, специальное, прочее	При распылении необходимо использовать специальное защитное оборудование/одежду.	
Поставка		
Цвет	бесцветный	
Хранение		
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре. Беречь от мороза, жары и прямых солнечных лучей.	
Срок хранения	Наилучшее качество гарантируется в оригинальной упаковке в течение срока хранения. Эта информация указывается в номере партии на упаковке. Расшифровка номера партии: Цифра 1 = последняя цифра года, цифры 2 + 3 = календарная неделя Пример: 1450013223 – срок хранения до конца 45-й календарной недели 2011 г.	
Заключения / допуски технической экспертизы		
	Сертификат об испытаниях 900 6018 000/09-1	StoLook Piccolo/StoLook Struktur F – класс строительных материалов A2 Испытания на огнестойкость в соответствии с DIN 4102, часть 1
	TÜV StoPrim Plex	Проверено на наличие вредных веществ Оценка уровня вредных выделений

Технический лист

StoPrim Plex

Обозначение	
Группа продуктов	Грунтовка
Состав	В соответствии с инструкциями VdL строительный состав для покрытия, полимерная дисперсия, вода, добавки, консервант.
Код GIS	M-GP01 материалы для грунтовочного покрытия, бесцветные, водорастворимые
Безопасность	Пожалуйста, следуйте указаниям в Листке безопасности.

Особые указания

Информация и данные в этом Техническом листе служат обеспечению применения по обычному назначению, либо соответствия обычным целям, и основываются на наших знаниях и опыте. Однако, это не освобождает клиента от самостоятельной проверки продукта на пригодность и правильность применения.

Применение в областях, однозначно не упомянутых в данном Техническом листе, может осуществляться только после согласования с Sto AG. Без согласования Вы действуете под собственную ответственность. Особенно это касается комбинаций с другими продуктами.

С выпуском нового Технического листа все предыдущие Технические листы утрачивают свою актуальность. Самую новую редакцию Вы можете найти в Интернете на сайте «www.sto.com».

Sto AG
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Tel.: +49 7744 57-0
Fax: +49 7744 57-2178
infoservice@sto.eu.com
www.sto.de